



Technical data sheet Labels

Facestock

A matt, white woodfree machine finished paper with good opacity, excellent absorption and superior toner bonding characteristics. The paper is based on ECF pulp.

Basis Weight	64 g/m ²	ISO 536
Caliper	0.072 mm	ISO 534

Adhesive

A general-purpose permanent, acrylic based adhesive.

Liner

Kraft Layflat 55, a bleached kraft release liner for optimal layflat results.

Basis Weight	57g/m ²	ISO 536
Caliper	0.065mm	ISO 534

Laminate

Total Caliper	0.159 mm	+/- 10%
---------------	----------	---------

Performance data

Initial Tack	470 N/m	FTM 9 glass
Peel Adhes. 90°	250 N/m	FTM 2 st.st.
Min. appl. temp.	0°C	
Service temp.	-20 °C --> +80 °C	
N.B.: All data to be considered as typical values.		

Adhesive performance

The adhesive features good tack and adhesion performance on a wide range of substrates, even at low temperatures.

The adhesive has very low bleeding characteristics for optimal use in hot laser and copier machines.

The adhesive complies with the European food directives and legislations, FDA 175.105 and the German recommendations XIV as published by BfR. BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) is the German Federal Institute for Risk Assessment. The adhesive can be used in direct contact with dry and moist, nonfatty foodstuffs.

Technikai adatlap Etikett

Felület

Matt, fehér, famentes, géppel kezelt papír jó opacitással, kiváló nedvszívó képességgel és kiváló tonerkötési tulajdonságokkal. A papír ECF cellulóz alapú.

Alaptömeg	64 g/m ²	ISO 536
Vastagság	0,072 mm	ISO 534

Ragasztó

Általános célú, tartós, akril alapú ragasztó.

Védőréteg

Kraft Layflat 55, fehérített kraft lehúzzható védőréteg az optimális layflat eredményért.

Alaptömeg	57 g/m ²	ISO 536
Vastagság	0,065 mm	ISO 534

Laminált anyag

Teljes vastagság: 0,159 mm +/- 10%

Teljesítményadatok

Kezdeti tapadás	470 N/m	FTM 9 üveg
Lehúzzhatóság 90°C	250 N/m	FTM 2 db
Min. alkalmazási hőmérséklet:	0°C	
Üzemi hőmérséklet:	-20 °C --> +80 °C	
Megjegyzés: Minden adat általános értéknek tekintendő.		

Ragasztóteljesítmény

A ragasztó jó tapadást és tapadási teljesítményt mutat széles felületi vastagságon, még alacsony hőmérsékleten is.

A ragasztó nagyon alacsony kifolyási tulajdonságokkal rendelkezik, így optimálisan használható forró lézer- és fénymásológépekben.

A ragasztó megfelel az európai élelmiszer-irányelveknek és jogszabályoknak, az FDA 175.105-nek és a BfR által közzétett XIV. német ajánlásnak. A BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) a Német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet. A ragasztó száraz és nedves, zsírmentes élelmiszerekkel közvetlenül érintkezhet.



Applications and use

This product is designed for the manufacture of A4 sheets for use in laserprinters, copiers and mono-chrome inkjet printers.

The surface structure of the facstock provides excellent toner bonding and print resolution.

The product is ideal for label applications using variable information such as address, instruction and inventory labels, labels for office use and many other applications. The product has tightly defined release characteristics to avoid predisposing during the printing or copying process.

The well-balanced construction ensures optimum lay-flatness during conversion and end-use under a relatively wide range of conditions.

Conversion / Printing

The material can be converted by the conventional roll-to-sheet conversion technologies.

Shelf life

Two years, stored at 22°C / 50% RH.

Alkalmazások és használat

Ez a termék A4-es lapok gyártására szolgál lézernyomtatókban, fénymásolóknak és monokróm tintasugaras nyomtatókban való használatra.

A hordozóanyag felületi szerkezete kiváló tonerkötést és nyomtatási felbontást biztosít.

A termék ideális különböző információkat tartalmazó címkékhez, például cím-, utasítás- és készletcímkekhez, irodai használatra szánt címkékhez és sok más alkalmazáshoz. A termék szigorúan meghatározott kioldási jellemzőkkel rendelkezik, hogy elkerülje a nyomtatási vagy másolási folyamat során a hajlamos lera-kódást.

A jól kiegyensúlyozott konstrukció optimális síkfelületet biztosít a konverzió és a végfelhasználás során viszonylag széles körülménytartományban.

Konverzió / Nyomtatás

Az anyag a hagyományos tekercs-lap konverziós technológiákkal alakítható át.

Eltarthatóság

Két év, 22°C-on / 50% relatív páratartalom mellett tárolva.

Szombathely, 2026.08.05.

Interpapír Kft.
6726 SZEGED ②
Földes u. 13. 1.em.6.
Telefon: 94 510-625
Adószám: 11593144-2-06